



ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ул. Лермонтовская, 196/126
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000

Тел.: +7 (863) 207-75-01
+7 (863) 309-20-32
www.empilszn.ru

Спецификация на белила цинковые марка А

№ 76967236-003

Дата введения – 15.04.2022

Данная спецификация определяет технические показатели белил цинковых марка А.

Применение:

В производстве РТИ, керамики, стекла и других продуктов.

№	Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
1.	Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO, %	≥ 98,0	СТО 76967236-003-2010
2.	Массовая доля соединений свинца в пересчете на PbO, %	≤ 0,05	СТО 76967236-003-2010
3.	Массовая доля металлического цинка, %	≤ 0,04	СТО 76967236-003-2010
4.	Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %	≤ 0,08	СТО 76967236-003-2010
5.	Массовая доля летучих веществ, %	≤ 0,3	ГОСТ 21119.1
6.	Массовая доля водорастворимых веществ, %	≤ 0,3	ГОСТ 21119.2
7.	Остаток на сите с сеткой №0063, %	≤ 1,0	ГОСТ 21119.4
8.	Укрывистость, г/м ²	≤ 140	ГОСТ 8784
9.	Белизна, условные единицы	≥ 90	СТО 76967236-003-2010

Упаковка:

- Бумажные мешки, масса нетто 20-25 кг.

- Биг-беги, масса нетто 500-1000 кг.

По согласованию с потребителем возможна другая фасовка.

Безопасность и хранение:

Белила цинковые пожаро- и взрывобезопасны. Полная информация о безопасности продукта указана в Паспорте безопасности химической продукции.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Система менеджмента качества компании соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016

Продукция ООО «Эмпилс-цинк» зарегистрирована в Европейском химическом агентстве в соответствии с регламентом REACH (EC) №1907/2006