

ООО «Эмпилс-цинк»

ул. Лермонтовская, 196/126 г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000

Тел.: +7 (863) 207-75-01 +7 (863) 309-20-32 www.empilszn.ru

Спецификация на белила цинковые марка А

№ 76967236-011.6

Дата введения - 10.04.2023

Данная спецификация определяет технические показатели белил цинковых марка А.

Применение:

В производстве РТИ, керамики, стекла и других продуктов.

Nº	Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
1.	Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO, %	≥ 98,0	CTO 76967236-011-2023
2.	Массовая доля соединений свинца в пересчете на PbO, %	≤ 0,05	CTO 76967236-011-2023
3.	Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %	≤ 0,08	CTO 76967236-011-2023
4.	Массовая доля летучих веществ, %	≤ 0,3	ГОСТ 21119.1
5.	Массовая доля водорастворимых веществ, %	≤ 0,3	ГОСТ 21119.2
6.	Остаток на сите с сеткой №0063, %	≤ 1,0	ГОСТ 21119.4
7.	Укрывистость, г/м ²	≤ 140	ΓΟCT 8784
8.	Белизна, условные единицы	≥ 90	CTO 76967236-011-2023

Упаковка:

- Бумажные мешки, масса нетто 20-25 кг.
- Биг-беги, масса нетто 500-1000 кг.

По согласованию с потребителем возможна другая фасовка.

Безопасность и хранение:

Белила цинковые пожаро- и взрывобезопасны. Полная информация о безопасности продукта указана в Паспорте безопасности химической продукции.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.