

Спецификация на белила цинковые марки А

СТО 76967236-003-2010

Дата введения – 12.03.2012

Страница 1 из 1

Данная спецификация определяет технические параметры белил цинковых марки А.

Применение: в производстве РТИ, керамики, стекла и других продуктов.

Эта марка изготавливается в соответствии с требованиями данной спецификации и в соответствии с установленной процедурой производства. Требования марки А представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование показателей	Метод тестирования	Требования стандарта
1.	Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO, % не менее	СТО 76967236-003-2010	98
2.	Массовая доля соединений Pb в пересчете на PbO, %, не более	СТО 76967236-003-2010	0,1
3.	Массовая доля металлического цинка, %, не более	СТО 76967236-003-2010	0,04
4.	Массовая доля веществ, нерастворимых в HCl, %, не более	СТО 76967236-003-2010	0,08
5.	Массовая доля веществ, растворимых в воде, % не более	СТО 76967236-003-2010, ГОСТ 21119.2-75 раздел 1	0,3
6.	Массовая доля летучих веществ, %, не более	СТО 76967236-003-2010, ГОСТ 21119.1-75 раздел 2	0,3
7.	Массовая доля соединений As в пересчете на As ₂ O ₃ , %	СТО 76967236-003-2010	отсутствие
8.	Остаток на сите с сеткой №0063, %, не более	СТО 76967236-003-2010, ГОСТ 21119.4-75	1,0
9.	Укрывистость, г/м ² , не более	СТО 76967236-003-2010, ГОСТ 8784-75 раздел 1	140
10.	Белизна в условных единицах, не менее	СТО 76967236-003-2010, ГОСТ 16873-92	90

Упаковка:

- Бумажные мешки, вес нетто 25 кг
Другой вес упаковки возможен по запросу.

Условия безопасного использования и хранения:

Безопасность: читайте Паспорт Безопасности Вещества (MSDS)

Хранение: сухой и хорошо проветриваемый склад