



ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК»
ул. Лермонтовская, 196/126
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000

Тел.: +7 (863) 207-75-01
+7 (863) 309-20-32
www.empilszn.ru

Спецификация на белила цинковые марка А

№ 76967236-011.6

Дата введения – 10.04.2023

Данная спецификация определяет технические показатели белил цинковых марка А.

Применение:

В производстве РТИ, керамики, стекла и других продуктов.

№	Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытаний
1.	Массовая доля свинца (Pb), %	≥ 98,0	СТО 76967236-011-2023
2.	Массовая доля соединений свинца в пересчете на PbO, %	≤ 0,05	СТО 76967236-011-2023
3.	Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %	≤ 0,08	СТО 76967236-011-2023
4.	Массовая доля летучих веществ, %	≤ 0,3	ГОСТ 21119.1
5.	Массовая доля водорастворимых веществ, %	≤ 0,3	ГОСТ 21119.2
6.	Остаток на сите с сеткой №0063, %	≤ 1,0	ГОСТ 21119.4
7.	Укрывистость, г/м ²	≤ 140	ГОСТ 8784
8.	Белизна, условные единицы	≥ 90	СТО 76967236-011-2023

Упаковка:

- Бумажные мешки, масса нетто 20-25 кг.
- Биг-беги, масса нетто 500-1000 кг.

По согласованию с потребителем возможна другая фасовка.

Безопасность и хранение:

Белила цинковые пожаро- и взрывобезопасны. Полная информация о безопасности продукта указана в Паспорте безопасности химической продукции.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Система менеджмента качества компании соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р 58139-2018 (IATF 16949:2016)

Продукция ООО «Эмпилс-цинк» зарегистрирована в Европейском химическом агентстве в соответствии с регламентом REACH (EC) №1907/2006